

ArgillaTherm Lehmfarbe ArgillaTherm feinkörnige Lehmfarbe Neue Rezeptur ohne Konservierungsstoffe

Glatter oder fein strukturierter Oberflächenabschluss der ArgillaTherm Klimasysteme mit HUMID Beschichtung.



Eigenschaften

Die ArgillaTherm Lehmfarbe und die Argillatherm feinkörnige Lehmfarbe sind ein hochdeckender, gefüllter Anstrich (Korn bis 0,5mm) auf Basis von Tonerden. Er ist auf allen mineralischen Untergründen, wie Lehm, Kalk, Putz, Mauerwerk, Trockenbauplatten und Tapeten geeignet. Die Produkte sind frei von flüchtigen organischen Substanzen (VOC) und dient als Endbeschichtung für das ArgillaTherm HUMID Putzsystem.

Zusammensetzung

Wasser, mineralische Füllstoffe, Titandioxid, Cellulose, Raps-/Rizinusöltenside, Kaliwasserglas, Silikate.

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig, saugfähig, staub- und fettfrei sein. Durchschlagende Flecken von Rost, Ruß, Nikotin, Lignin o.ä. mit geeignetem Sperrgrund behandeln.

Verarbeitung

Den Eimerinhalt vor Arbeitsbeginn und nach längerer Standzeit gründlich aufrühren. Der Zusatz von höchstens 10 % Wasser ist möglich.

Es sind in der Regel 2 Anstriche nötig. Die Farbe kann mit der Rolle, Bürste oder maschinell aufgetragen werden. ist darauf zu achten, dass ein gleichmäßiges Kornbild entsteht.

Auf stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, den ersten Anstrich zu verdünnen.

Verarbeitungstemperatur: +12°C

Verbrauch/m²: ca. 200g/Anstrich bei Lehmfarbe & ca. 375g/Anstrich bei feinkörniger Lehmfarbe. Generell ist der Verbrauch abhängig vom Untergrund und dem verwendenden Werkzeug und am Objekt zu ermitteln

Trocknungszeit: ca. 6-24 h, je nach Temperatur und Feuchtigkeit

Arbeitsproben

Die Anwendungseignung des gesamten Anstrichaufbaus ist in jedem Fall anhand einer ausreichend großen Arbeitsprobe zu überprüfen.

Lagerung

Für Kinder unerreikbaar, kühl, frostfrei, trocken und verschlossen lagern.

Bei 18 °C in originalverschlossenem Gebinde: 24 Monate

Sicherheit, Entsorgung

Die üblichen Schutzmaßnahmen sind einzuhalten, z. B. auf ausreichenden Hautschutz und Luftwechsel achten. Bei Hautkontakt abwaschen, bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen und Arzt aufsuchen, Spritznebel nicht einatmen. Hinweise zum sicheren Umgang mit dem Produkt, zur Kennzeichnung und zu den Gefahrgutvorschriften sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und dem Etikett zu entnehmen und zu beachten. Kein Gefahrgut. GIS-Code: BSW 20 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert. EU-VOC-Grenzwert 2004/42/EG II A (aWb) 30 g/l (2010). Produkt-VOC < 1 g/l.

Flüssige Reste: europäischer Abfallcode: 080120, Bezeichnung: Farben. Nur restentleerte Gebinde mit eingetrocknetem Produkt recyceln.

Lieferformen

	Lehmfarbe	feinkörnige Lehmfarbe
Artikelnummer	OBLLF10010	OBLLRP1510
Reichweite Eimer 10 l/15kg	ca. 37 m ²	ca. 20 m ²
Reichweite Palette 30 Eimer	ca. 1110 m ²	ca. 600 m ²

*) bei 2 Anstrichen

2

Systemprodukte

ArgillaTherm HUMID Universalputz

Maschinengängige Lehmputz- Fertigmischung gem. DIN 18947.