

TG Textilglas GmbH

Kannhöhe 6, 37242 Bad Sooden-Allendorf, Tel: 05652 958840, Fax: 05652 9588421

TÜV-CERT / DIN EN ISO 9001 / Reg. Nr. 73 100 655

Stand: März 2017

Technisches Merkblatt

Artikel:	TEXTOLAN® TG 14
Anwendung:	Armierungsgewebe für Innen- und Außenputz
Eigenschaften:	alkalibeständig, schiefest, dimensionsstabil, unverrottbar
Kette:	E-Glas
Schuss:	E-Glas
Imprägnierung / Appretur:	Wässrige Dispersion auf der Basis Butadien – Styrol – Copolymere
Maschenweite Kette x Schuss in mm:	ca. 7 x 7 von Fadenmitte zu Fadenmitte
Auflage Appretur in %	ca. 22
Fertiggewicht g/m²:	ca. 105 g/m²
Gewichtstoleranzen in %:	+/- 10 %
Reißkraft Kette (N/5cm):	mindest 1200 N – Trockenzug
Reißkraft Schuss (N/5cm):	mindest 1300 N – Trockenzug

**Dieses Schreiben wurde automatisch erstellt und trägt keine Unterschrift.
Technische Änderungen vorbehalten!**

Die in diesem Schreiben enthalten Informationen basieren auf dem neuesten Stand unserer Entwicklung und Innovation sowie unserer Erfahrung als Glasweber. Mit Hilfe unseres TÜV-Überwachten Qualitätsmanagement System garantieren wir eine gleich bleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse. Die Verschiedenheit der Arbeitsmethoden und Bedingungen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, gestattet es uns nicht, eine weitere Gewährleistung zu übernehmen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Technische Merkblatt seine Gültigkeit.